



Technical information serie Lamoral

- ☐ CONFORM : EN 176 – DIN 14411
- ☐ Glazed Porcelain Tiles – ceram emailé – geglazuurde tegels – Glaziertes Feinsteinzeug
- ☐ Non rectified – non rectifie – niet gerectificeerd - nicht rektifiziert
- ☐ 200x200x8mm

Technical information		Standards EN 14411	Parameters Concept
Flexual strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit Buigsterkte	EN ISO 104545-4	>27 N/mm ²	Conform
Water absorbtion Absorption d'eau Wasseraufnahme Wateropname	EN ISO 10545-3	E = /< 0.5%	E = /< 0.5%
Chemical resistance Résistance produits chimique Chemische Beständigkeit Bestand : chemische producten	EN ISO 10545-13	Minimum GB	Resistant Résistant Beständig Bestendig
Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Vlekken bestendig	ISO 10545-14	C2 - 2	Resistant Résistant Beständig Bestendig
Surface abrasion resistance Résistance à l'abrasion Tiefenverschleiss Slijtweerstand geglazuurde tegel	ISO 10545-7	MAX 175 MOHS 6-7 PEI	Glazed porcelain Cérame émaillé Glazierte Fliese Geglazuurd, porcelain tegel PEI III for uni black color PEI IV for all other colors
Frost resistance Résistant au gel Frostbeständigkeit Vorstbestendig	EN ISO 10454-12	NO change 100 cycles Aucun effet 100 cycles Keine Bechädigung = 100 cycles Geen schade 100 cycles	Guaranted frost resistant Non sensilbe au gel Garantiert Frostbeständig Vorstbestendig
Slip resistance Valeur antidérapant Trittsicherheit Antislipwaarde	DIN 51097 – DIN 51130	R 9 -R11	R 10 Pendulum 42